

Verarbeitungshinweise

Nr. 7, Version 2008/49

ORAFOL® Floor Graphics Systeme



ORAFOL® Europe GmbH

1 Vorbemerkungen

ORAFOL® Floor Graphics Systeme bestehen aus einer für diesen Zweck von ORAFOL® entwickelten Folie und einer ORAGUARD®-Folie mit rutschfester Oberfläche. ORAFOL® Floor Graphics Systeme können auf den meisten Fußbodenmaterialien aufgebracht werden. Problematisch ist lediglich die Verklebung auf gebohrten, mit Wischwasserzusätzen behandelten, rauhen, porösen oder lackierten Böden sowie auf PVC, Teppichböden oder Marmor.

ORAFOL® empfiehlt, für eine grafische Applikation nur Material der gleichen Charge zu verwenden. Soll trotzdem Material unterschiedlicher Chargen eingesetzt werden, sollte durch den Verarbeiter geprüft werden, ob sich möglicherweise vorhandene chargenbedingte Unterschiede auf die Verarbeitung der Folien und das Ergebnis auswirken.

2 Reinigung des Bodens

Jeder Verklebungsuntergrund muß vor dem Bekleben mit geeigneten Lösungsmitteln gereinigt und entfettet werden. Empfohlen wird die Verwendung von Isopropylalkohol (Isopropanol).

Vor der Verklebung muß der Boden unbedingt vollständig abtrocknen.

3 Verklebung

Die Verklebung erfolgt in trockenem Zustand. Verkleben Sie mit starkem Andruck auf dem Boden, nachdem Sie das Abdeckpapier vollständig entfernt haben. Streichen Sie dazu mit einem Rakel über die Oberfläche des Laminates in der Art, daß sich die Striche überlappen und Luftblasen zwischen Verbund und Boden vermieden werden.

Es wird empfohlen, das Laminat des Systems an den Rändern mindestens 2cm überlappen zu lassen.

Nach Abschluß der Verklebung sind die Ränder zu überprüfen und nochmals kräftig anzudrücken.

Hinweis:

Die Kanten des Systems sollten nicht auf vorstehende Oberflächen wie Kanten von Treppen und Fugen verklebt werden. Ebenfalls muß bei der Verklebung unbedingt vermieden werden, daß

die Ränder der Folien in Fliesenfugen oder in die Ritzen zwischen den Parkettdielen treffen.

Vor dem Betreten mindestens 30 Minuten warten, um eine ausreichende Haftung zu erreichen.

4 Nachträgliche Reinigung

Die erste Reinigung darf frühestens 24 Stunden nach der Verklebung erfolgen.

5 Entfernbareit

Das Abziehen des Folienverbundes hat im Winkel von 90° zu erfolgen. Es ist an einer Ecke zu beginnen.

ORAFOL® Floor Graphics Systeme sind leicht zu entfernen und hinterlassen bei sachgemäßer Anwendung keine Klebstoffreste. Mitunter ist jedoch eine unterschiedliche Färbung zwischen dem Teil des Bodens, der mit der Folie bedeckt war und der umgebenden Fläche festzustellen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß der nicht abgedeckte Teil länger der UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt war.

Grundlage für diese Verarbeitungshinweise sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen. Es werden nicht alle für eine Verklebung zu beachtenden Aspekte erläutert. Das fachspezifische Wissen und Können eines Werbetechnikers bzw. Verklebers wird vorausgesetzt. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung, Verklebung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Die Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Oranienburg, 2. Dezember 2008

ORAFOL® Europe GmbH
Orafolstraße 2,
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 864 0,
Fax: +49 (0) 3301 864 100
Email: Verkauf@orafol.de